

WABIESIL

Silikat-Fixativ

Produktbeschreibung

WABIESIL Silikat-Fixativ ist ein Verdünnungs- und Grundiermittel auf Basis Kaliwasserglas und geringen organischen Zusätzen für WABIESIL Dispersionssilikatfarben – und putze gemäß VOB/C DIN 18 363, 2.4.1.

Anwendungsbereich

WABIESIL Silikat-Fixativ dient als viskositätsregulierendes Produkt für:

- WABIESIL Silikatkratz- und Reibeputze
- WABIESIL Silikatfarbe W
- WABIESIL Silikat-Voranstrich

Als Grundiermittel für stark saugende mineralische Untergründe. Mürbe, sandende mineralische Untergründe werden verfestigt bzw. verkieselt und in ihrer Saugfähigkeit egalisiert.

Eigenschaften

- innen und außen anwendbar
- gut verfestigend
- saugfähigkeitsregulierend
- emissionsarm, da lösemittelfrei
- alkalibeständig
- hoch diffusionsfähig
- remineralisierend
- tief eindringend und verseifungsstabil
- lösemittelfrei

Untergründe

Die Untergründe müssen für Silikatputze und –farben verkieselungsfähig sein. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und tragfähig sein. Trennend wirkende Substanzen (z.B. Schalöreste) und lose Bestandteile sind vollständig zu entfernen.

Untergrundvorbehandlung

Glas- und Metallteile, Fliesen sowie andere Anstriche sind vor den Folgearbeiten abzudecken. Auch nach dem Entfernen von Spritzer hinterlassen diese, bedingt durch die hohe Alkalität, bleibende Ätzsuren.

Pilz- und algenbefallene Flächen im Außenbereich gründlich reinigen und mit WABIEMUR Sanierlösung nachbehandeln. Technische Merkblätter beachten!

Nachputzstellen sorgen für ein ungleichmäßiges oder wolkiges Auftrocknen die besonders bei farbigen Endbeschichtungen störend sichtbar werden können. Nachputzstellen müssen durchgetrocknet sein und anschließend mit WABIELUX Mehrfachflut behandelt werden.

Unterputze mit Sinterschichten durch Anätzen mit WABIELUX Mehrfachflut entfernen und mit klarem Wasser nachwaschen. Technisches Merkblatt beachten!

Verarbeitung

WABIESIL Silikat-Fixativ als Grundiermittel unverdünnt mit der Bürste, Pinsel oder Spritzgerät auftragen. Stark saugende und sandende Untergründe zweimal nass in nass verfestigen.

Zur Verdünnung der Wagner Produkte WABIESIL Silikat Kratz- und Reibeputz und WABIESIL Silikatfarbe W: Das jeweilige Technische Merkblatt der Endbeschichtung beachten!

Verarbeitungstemperatur

Empfohlene Objekt- und Umgebungstemperatur:
Nicht unter +8° C .

Verbrauch:

Ca. 100 – 200 ml/m². Die angegebene Verbrauchszahl ist ein Richtwert, abhängig von der Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. Exakte Verbrauchswerte können nur am Objekt durch Anlegen von Musterflächen ermittelt werden.

Trocknung und Überarbeitung

Die Trocknung ist von der Witterung abhängig. Bei +18°C und 65 % relativer Luftfeuchte ist eine Überarbeitung mit WABIESIL Silikat-Spachtel bzw. WABIESIL Silikat-Voranstrich frühestens nach 8 Stunden möglich. Technische Merkblätter beachten!

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lieferform

Verpackung: 10 l Kunststoffkanister

Farbton: transparent, milchig

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme

Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33

info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!

