

# WABIEMENT

# Rustikalputz RU

## Produktbeschreibung

WABIEMENT Rustikalputz RU ist ein mineralischer, kunststoffvergüteter Modellier- und Spachtelputz zur freien Strukturierung. Das Produkt ist ein Edelputzmörtel nach EN 998-1 bzw. DIN 18550.

## Anwendungsbereich

Dekorativer Modellier- und Spachtelputz für innen und außen, auf allen mineralischen Untergründen.

## Eigenschaften

- außen und innen anwendbar
- Kalk/Zementputz, hoch kunststoffvergütet
- witterungsbeständig
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- wasserabweisend
- maschinengängig
- geschmeidige und leichte Verarbeitung
- werkseitig tönbar - Farbtourenauswahl unterliegt den marktüblichen, produktbedingten Einschränkungen

## Untergründe

Die Untergründe müssen eben, trocken, fest, tragfähig, staub- und frostfrei und frei von Trennmitteln sein. Das Produkt ist anwendbar auf:

- Beton,
- mineralische Altputze
- Unterputze der Mörtelgruppen PII, PIII, PIV + PV nach DIN 18550
- Gipskartonplatten

Frisch aufgetragene Unterputze (Grundputze) müssen mindestens 3-4 Wochen durchgehärtet sein. Die aufgebrachte Armierungsschicht muss abgebunden und trocken sein.

## Untergrundvorbehandlung

Grob poröse und sandende Untergründe sind mit WABIEMUR Putzverfestiger W zu behandeln.

Pilz- und algenbefallene Flächen im Außenbereich gründlich reinigen und mit WABIEMUR Sanierlösung behandeln. Technische Merkblätter beachten!

Bei Armierungsschichten ist vor dem Aufbringen der Grundierung sowie vor dem Auftrag des Oberputzes eine ausreichende Trocknungszeit zu gewährleisten.

Nachputzstellen sorgen für ein ungleichmäßiges oder wolliges Aufdrehen, die besonders bei intensiven farbigen Endbeschichtungen störend sichtbar werden können. Nachputzstellen müssen durchgetrocknet sein und anschließend mit WABIELUX Mehrfachfluat behandelt werden. Unterputze mit Sinterschichten durch Anätzen mit WABIELUX Mehrfachfluat entfernen und mit klarem Wasser nachwaschen. Technisches Merkblatt beachten!

## Voranstrich

Je nach Art und Zustand des Untergrundes ist ein Voranstrich zu empfehlen. Als Voranstrich WABIEMENT Putzgrund P weiß, 1:1 mit Wasser verdünnt oder WABIEMENT Streichgrund W unverdünnt auftragen. Bei getönten Putzen WABIEMENT Streichgrund W im Putzfarbton passend einfärben.

Der Voranstrich muss vor der weiteren Überarbeitung durchgetrocknet sein. Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter beachten!

## Verarbeitung

### Anmischen manuell:

25 kg WABIEMENT Rustikalputz RU und 5 Liter sauberes Wasser mit einem Rührwerk gut vermischen.

Dazu das Wasser vorlegen, den Werk trockenmörtel zugeben und mit einem langsam laufenden kräftigen Rührwerk zu einer klumpenfreien Masse anteigen. Nach einer kurzen Reifezeit nochmals durchrühren und ggfs. die Konsistenz unter weiterer Wasserzugabe verarbeitungsgerecht einstellen. Den fertigen Ansatz innerhalb von 1-2 Stunden (witterungsabhängig) verarbeiten.

### Anmischen maschinell:

WABIEMENT Rustikalputz RU kann mit allen gängigen Durchlaufmischern, Schneckenpumpen und Putzmaschinen verarbeitet werden.

### Auftragen und Strukturieren:

WABIEMENT Rustikalputz RU wird mit einer rostfreien Stahltraufel auf eine gewünschte einheitliche Schichtstärke aufgezogen und sogleich mit geeigneten Werkzeugen je nach Kundenwunsch strukturiert (Kellenstrich, Patschputz, Zupfputz). Mit Hilfe eines Flächenstreichers kann das Strukturbild u.a. auch „verwaschen“ dargestellt werden.

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!



## Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme

Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33

info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

## WABIEMENT

## Rustikalputz RU

Des Weiteren ist WABIEMENT Rustikalputz RU auch auf absolut planen Untergründen als 1mm Reibputz verwendbar. Eine handwerksgerechte Verarbeitung des WABIEMENT Rustikalputz RU sowie die Untergrundbeschaffenheit haben einen wesentlichen Einfluss auf das Arbeitsergebnis.

**Verarbeitungstemperatur**

Empfohlene Material-, Objekt- und Umgebungstemperatur: Nicht unter +5°C. Ebenfalls nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, bei starkem Wind, Nebel bzw. hoher Luftfeuchte verarbeiten.

**Verbrauch**

Der Verbrauch ist abhängig von Auftragsart, Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes sowie der Körnung. Bei einer Auftragsstärke von 2 mm werden ca. 3 kg/m<sup>2</sup> WABIEMENT Rustikalputz RU benötigt. Je nach gewünschter Struktur Kellenputz, Patschputz, Zupfputz usw. entspricht dies einem Verbrauch von 3-5 kg/m<sup>2</sup>. Exakte Verbrauchswerte können nur am Objekt durch Anlegen von Musterflächen ermittelt werden.

**Trocknung und Überarbeitung**

Die Trocknung ist von der Schichtstärke und von der Witterung abhängig. Bei +18°C und 65 % relativer Luftfeuchte ist eine Überarbeitung frühestens nach 48 Stunden möglich. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (kalt und feucht) sind deutlich längere Trocknungszeiten zu berücksichtigen und grundsätzlich geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. Regenschutz) zu treffen. Siehe auch Hinweise und Empfehlungen!

**Reinigung der Werkzeuge**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

**Lieferform**

**Verpackung:** 25 kg PE-beschichteter Papiersack  
1000 kg Palette = 40 Sack á 25 kg

**Farbton:** Standardfarbton weiß - werksseitig begrenzt tönbar. Siehe auch Hinweise und Empfehlungen!

**Lagerung**

Trocken und geschützt auf Lattenrost oder Ähnlichem lagern. Das Produkt ist im originalverschlossenen Gebinde mindestens 12 Monate lagerstabil.

**Technische Eigenschaften**

Bindemittelbasis:	Zement, Kalk und Kunststoffdispersionspulver
Mörtelgruppe (DIN 18550, EN 998-1) :	PII bzw. CSII
Frischmörtelrohddichte kg/dm <sup>3</sup> (EN 1015-10):	ca. 1,5
Wasseraufnahme in kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> (EN 1015-18):	< 0,2
Wärmeleitfähigkeit in W/m <sup>2</sup> *K (EN 4108):	0,4
E-Modul (dyn) in N/mm <sup>2</sup> (TP BE-PCC):	ca. 3000

Bei den obigen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Durch den Einsatz natürlicher Rohstoffe können konkrete Werte einzelner Chargen minimal abweichen ohne aber die Eignung des Produktes zu beeinflussen.

	
Adolf Wagner GmbH • 35205 Biedenkopf 11	
EN 998-1 WABIEMENT Rustikalputz RU CR - Edelputzmörtel	
Trockenrohddichte:	1300 kg/m <sup>3</sup>
Druckfestigkeit:	CS II
Haftzugfestigkeit:	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup> Bruchbild: B
Kapillare Wasseraufnahme:	W2
Wasserdampfdurchlässigkeit:	μ = 20
Wärmeleitfähigkeit λ <sub>10,dry</sub> (Tabellenwerte nach EN 1745):	≤ 0,40 W / m• K für P = 50 % ≤ 0,43 W / m• K für P = 90 %
Brandverhalten (Euroklasse):	Klasse A1
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	KLF

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

*stark in Putz!*

**Adolf Wagner GmbH**

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme  
Postfach 1563  
35205 Biedenkopf  
Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33  
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

## WABIEMENT

## Rustikalputz RU

**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben (Verpackungsabfall: AVV 150101). Abgebundenes Material kann als Bau- und Abbruchabfall (AVV-Abfallschlüssel 170101) behandelt werden. Nicht abgebundenes Material kann als Bau- und Abbruchabfall (AVV-Abfallschlüssel 170903) einer Entsorgung zugeführt werden.

**Sicherheit**

Das pulvrige Produkt reagiert alkalisch und reizt die Haut. Den Staub nicht einatmen. Um einen sicheren Umgang zu gewährleisten, ist die Berührung mit der Haut und den Augen zu vermeiden. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Kennzeichnung:



Xi – reizend

GISCODE: ZP1 (chromatarm)

**Hinweise und Empfehlungen**

Durch den Einsatz von natürlichen Füllstoffen und Granulaten können geringe Farbtonschwankungen auftreten. Deshalb auf zusammenhängenden Flächen nur Material gleicher Chargennummern verarbeiten oder Material unterschiedlicher Ansätze vorher mischen! Diese gilt in besonderer Weise für eingefärbte WABIEMENT Rustikalputze.

Mineralische Putze neigen bei ungünstigen Witterungs- und Objektbedingungen zu Ausblühungen. Keine Gewähr für Farbtongenauigkeit und Fleckenfreiheit. Entsprechend dem Stand der Technik (Merkblatt IWM-Egalisierungsanstriche auf Edelputzen) sind farbige mineralische Oberputze mit einem Egalisierungsanstrich zu versehen.

Bei Farbtönen ist ein Egalisierungsanstrich mit WABIESILAN Egalisierungsfarbe SC, WABIESIL Silikat-Fassadenfarbe oder WABIESILAN Silikonharzfarbe erforderlich. Zur farbigen Gestaltung weißer Mineralputze sind zwei Anstriche notwendig. Technische Merkblätter beachten!

Als Abschlussbeschichtung auf WDV-Systemen darf der Farbton einen Hellbezugswert von < 30 auf WL 035/040 nicht unterschreiten. Hierzu bitte die Technische Information „der Hellbezugswert – farbige Fassadenbeschichtungen“ beachten!

**Adolf Wagner GmbH**

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme  
Postfach 1563  
35205 Biedenkopf  
Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33  
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

*stark in Putz!*

