

WABIEMUR

Sanierlösung für außen

Produktbeschreibung:

Verarbeitungsfertige, wässrige, farblose Biozid-Kombinationslösung zur Reinigung und Desinfektion von Pilz-, Algen- und Schimmelbefall an Fassaden.

Anwendungsbereich

WABIEMUR Sanierlösung besitzt einen sehr breiten Wirkungsgrad gegen Algen, Pilze und Bakterien und ist ausschließlich zur Verwendung im Außenbereich auf Mauerwerk, Natursteinen, Fassaden und Wärmedämmverbundsystemen geeignet. WABIEMUR Sanierlösung ist kein putzverfestigendes Grundiermittel. Stark saugende oder sandende Untergründe müssen nach der Vorbehandlung und Trocknung mit WABIEMUR Putzverfestiger W bzw. WABIESIL Silikat-Fixativ vorbehandelt werden. Technische Merkblätter beachten.

Eigenschaften

- hoher Wirkungsgrad gegen Algen und Pilze
- breites Anwendungsspektrum
- einfache Handhabung
- desinfizierend
- biologisch abbaubar
- diffusionsoffen
- lösemittelfrei

Nicht mit anderen Wagner-Werkstoffen mischen.

Inhaltsstoffe

Wasser, Glykol, Konservierungsmittel

Wirkstoffe

4,8 g/kg Quaternäre Ammoniumverbindungen, benzyl-C12-C16-alkyldimethylchlorid
0,48 g/kg 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

Untergründe

Die Untergründe müssen tragfähig und trocken sein. Nicht anwendbar auf nassen oder feuchten Untergründen.

Untergrundvorbehandlung

Anhaftende Verunreinigungen sowie Ausblühungen, Algen, Pilze oder Flechten sind durch geeignete mechanische Reinigungsverfahren zu entfernen. Vor der Verarbeitung der WABIEMUR Sanierlösung sollte der Untergrund wieder ausreichend getrocknet sein.

Verarbeitung

Vor der Verarbeitung gut schütteln. Erdreich und Pflanzen gut abdecken. WABIEMUR Sanierlösung satt mit der Bürste oder im Spritzverfahren auftragen. Die Einwirkzeit soll mindestens über Nacht dauern. Bei starkem Befall ggf. wiederholen. Die Oberfläche gründlich abtrocknen lassen. Um einen möglichst guten Schutz zu erreichen, wird ein weiterer Auftrag der WABIEMUR Sanierlösung empfohlen. Nicht Nachwaschen!

Verarbeitungstemperatur

Empfohlene Objekt- und Umgebungstemperatur:
Nicht unter + 5°C.

Verbrauch

100 - 200 ml/m² bei einmaligem Anstrich je nach Auftragsart, Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. Exakte Verbrauchswerte können nur am Objekt durch Anlegen von Musterflächen am Objekt ermittelt werden.

Trocknung und Überarbeitung

Überarbeitung frühestens nach 24 Stunden, besser nach 2 Tagen. Eine Überarbeitung kann mit fungizid und algizid eingestellten WAGNER Fassadenputzen und -farben erfolgen.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Reinigungsabwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Lieferform

Verpackung: 10 l Kunststoffkanister

Farbton: farblos

Lagerung

Frostfrei, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt ist im originalverschlossenen Gebinde, bei kühler Lagerung mindestens 12 Monate lagerstabil.

Technische Eigenschaften

Spez. Gewicht in kg/l: ca. 1

pH-Wert: ca. 6

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme

Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33

info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!



WABIEMUR

Sanierlösung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Unter Beachtung der der abfallrechtlichen Bestimmungen der Sonderabfallbeseitigung zuführen.
AVV-Abfallschlüssel Nr. 160305

Sicherheit

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen vermeiden. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Nicht in Boden, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen.

Wassergefährdungsklasse: WGK1

GISCODE: GD20

BAuA: Reg.-Nr. N-37244

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!

UNSERE MARKEN
WABIETHERM
WABIEDECOR
WABIESILAN
WABIEMENT
WABIEMUR
WABIERILL
WABIEPOR
WABIEROL
WABIESIL

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de